



Polyester putty / yellow, blue

POPIS PRODUKTU

Jemný tmel s krémovou konzistenciou, s ktorým sa ľahko pracuje. Vyznačuje sa dobrými tvarovacími vlastnosťami pri akejkoľvek potrebnej hrúbke. Vhodná tvrdosť tmelu k tvrdosti laku a hladký neporézny povrch umožňuje používať tento produkt ako vyplňujúci a aj ako dokončovaci tmel. Polyester putty bol vyvinutý na používanie na oceľ a plasty vystúžené sklenenými vláknami. Ručné aj strojové brúsenie, suché. Jednoduchá práca aj na homogénnom povrchu a aj pri použití hrubšej vrstvy. Polyester putty nezanáša brúsny papier. Hlboké nedostatky sú vyplnené v niekoľkých vrstvách.

POUŽITIE

Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený a zmatnený. Dôkladne premiešajte tmel a 2-3% tužidla BPO podľa hmotnosti. Aplikujte do 5 minút pri teplote 20 ° C. Vyššia teplota môže znížiť dobu spracovateľnosti a urýchľuje dobu schnutia.

POZOR

Použitie príliš veľa tužidla môže viesť k zmene farby povrchu. Tmel sa neodporúča používať pri teplote pod 15 ° C.

SÚVISIACE PRODUKTY

XP5018/1.8	Polyester putty / yellow	Polyesterový tmel
XP5016/1.8	Polyester putty / blue	Polyesterový tmel




PRÍPRAVA PODKLADU



Pred aplikáciou musia byť všetky ošetrované povrchy čisté, suché, odmastené a zmatnené.





MIEŠACÍ POMER			
	Polyester putty / yellow, blue XP5018 BPO tužidlo	objemovo	váhovo
		100% 2-3%	100g 2-3g
NANÁŠANIE			
	Aplikácia	Nanášajte pomocou stierky	
Aplikačné podmienky		teplota > 15°C, relatívna vlhkosť vzduchu do 75%	
Spracovateľnosť pri 20°C		3-5 min	
SUŠENIE			
		20°C	
	Suché	16-30 min	
	Brusivo	P100 – P320	

TECHNICKÉ DÁTA				
Produkt	Balenie	Hustota (20°C)	Farba	Životnosť neotvorenej plechovky
Polyester putty / yellow XP5018	1.8kg	1,90 g/cm ³	žltá	12 mesiacov
Polyester putty / blue XP5016	1.8kg	1,90 g/cm ³	modrá	12 mesiacov

INFORMÁCIE O OBSAHU VOC
VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l VOC content: <250 g/l





BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Produkty Trixxal sú určené iba na profesionálne použitie. Nesmú sa použiť na iný účel než ten, na ktorý sú určené.

Pri ich používaní dodržiavajte predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranu dýchania, zraku a pokožky.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na chemickom výskume a je na používateľovi aby použil tento produkt vhodným spôsobom.

Informácie o zložení, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorý je k dispozícii na stránke www.trixxal.com

VÝROBCA

ReCorp, s.r.o.
Jána Hollého 699/55
071 01 Michalovce
Slovakia
Telefón: +421 907 319 730
E-mail: info@trixxal.com

