



FAST SPRAY PUTTY

POPIS PRODUKTU

Rýchloschnúci a vysokoplniaci polyesterový striekací tmel. Vyznačuje sa bezpečnou a jednoduchou aplikáciou vďaka veľmi dobre vyváženým parametrom rozlevu, tixotropie, spracovateľnosti a krátkej dobe schnutia. Vytvára hladký, kvalitný povrch s vysokou hrúbkou. Vyznačuje sa vynikajúcou flexibilitou a príľnavosťou k oceli, pozinkovanej oceli, hliníku, drevu a polyesterovým kompozitom. Odporúčame na opravy osobných, nákladných automobilov, autobusov a železničných vozidiel.

POUŽITIE

Opravovaný povrch musí byť opravený, čistý, suchý, odmastený a zmatnený. Dôkladne premiešajte tmel a pridajte 3% tužidla podľa hmotnosti. Aplikujte pomocou striekacej pištole s tryskou 2.0 – 3.0 mm v 1 – 3 vrstvách, s 8-10 minútovou prestávkou medzi vrstvami, aby sa pred nastriekaním ďalšej vrstvy mohli odpariť rozpúšťadlá. Vyššia teplota môže znížiť dobu spracovateľnosti a urýchľuje dobu schnutia.

POZOR

Použitie príliš veľa tužidla môže viesť k zmene farby povrchu. Tmel sa neodporúča používať pri teplote pod 18 ° C.

Neaplikujte priamo na reaktívny a epoxidový základ, 1K akrylový a nitrocelulózový základ.

SÚVISIACE PRODUKTY

XP1033/1	Fast Spray Putty	Rýchloschnúci a vysokoplniaci polyesterový striekací tmel
----------	------------------	---

PRÍPRAVA PODKLADU



Pred aplikáciou musia byť všetky ošetrované povrchy čisté, suché, odmastené a zmatnené.





MIEŠACÍ POMER				
	Tmel (A)	100 g		
	Tužidlo (B)	3 g		
APLIKÁCIA				
	Konvenčná striekacia pištoľ	tryska	tlak	
		2.0 – 3.0 mm	3 -4 bar	
	Aplikácia	počet vrstiev	odvetranie (20 °C)	hrúbka jednej vrstvy
		1 - 3	8 – 10 minút v závislosti od hrúbky vrstvy náteru	150 – 200 µm
Odporučené aplikačné podmienky		teplota 18 - 22°C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 - 60%		
Spracovateľnosť pri 20°C		10 - 15 min.		
SUŠENIE				
	20 °C	2 – 2,5 hod.		
	60 °C	25 min.		
	Ručné brúsenie	P150 – P320		
	Strojové brúsenie	P150 – P320		

TECHNICKÉ DÁTA				
Produkt	Balenie	Hustota (20°C)	Farba	Životnosť neotvorenej plechovky
Fast Spray Putty / XP1033/1	1L	1,60-1,63 g/cm ³	Šedá	9 mesiacov



**INFORMÁCIE O OBSAHU VOC**

VOC limit: 2004/42/II(b):250 g/l
VOC content: <250 g/l

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Produkty Trixxal sú určené iba na profesionálne použitie. Nesmú sa použiť na iný účel než ten, na ktorý sú určené.

Pri ich používaní dodržiavajte predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä ochranu dýchania, zraku a pokožky.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú založené na chemickom výskume a je na používateľovi aby použil tento produkt vhodným spôsobom.

Informácie o zložení, o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci nájdete v karte bezpečnostných údajov, ktorý je k dispozícii na stránke www.trixxal.com

PODMIENKY SKLADOVANIA A DOPRAVY

Chráňte pred mrazom, teplom, slnečným žiarením a vlhkosťou. Skladovať uzavreté na suchom, chladnom mieste. Odporúčané skladovanie a preprava je: +10 až + 30 °C. Vyhýbajte sa extrémnym teplotným výkyvom.

Poznámka: Teplota skladovania a prepravy nesmie byť nižšia ako + 5 °C. Aklimatizujte výrobok na izbovú teplotu prirodzene.

VÝROBCA

JL spol. s r.o.
Dvojkřížna 5
821 07 Bratislava
Slovakia
Telefón: +2 405 041 05
E-mail: info@jl.sk

